



VitaRest

VISKOELASTINIS POROLONAS

Vita Baltic International
Jurgiškiai, LT- 62181 Alytus, Lietuva
Tel.: +370 315 55405, +370 697 07905
Faksas: +370 315 55422
El.p.: info@vitabaltic.lt; [http: www.vitabaltic.lt](http://www.vitabaltic.lt)

Rodiklio pavadinimas	Rūšis					Bandymo metodas
	VE 4510	VE 4515	VE 5010	VE 5015	VE 6024	
Tankis (net), kg/m ³	43 – 50	43 – 50	47 - 55	47 - 55	57 - 65	ISO 845 : 1998 (E)
Kietumas, esant 40% def., N	30 - 46	50 - 72	30 - 46	50 - 72	72 - 108	ISO 2439 : 1997 (E)
Liekamoji deformacija, (50%, 22 h, 70 °C), % ne daugiau kaip	10	10	10	10	10	ISO 1856 : 1980 (E)
Elastingumas, % ne daugiau kaip	15	15	15	15	15	ISO 8307 : 1990 (E)
Tvirtumo riba, kPa, min. Santykinis pailgėjimas plyšimo momentu, %, min.	50	50	50	50	60	ISO 1798 : 1997 (E)
	100	100	100	100	100	
Atsistatymo laikas, s	5 - 30	5 - 20	5 - 20	5 - 20	5 - 20	
Spalva	dramblio kaulo, juoda					