



## DIDELIO ELASTINGUMO RŪŠYS ( HR )

| Rodiklio pavadinimas                                            | Rūšis   |         |         |         |         |         | Bandymo metodas     |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
|                                                                 | HR 2313 | HR 2618 | HR 3010 | HR 3020 | HR 3030 | HR 3532 |                     |
| Tankis, kg/m <sup>3</sup>                                       | 21-24   | 24-27   | 28-31   | 28-31   | 28-31   | 33-36   | ISO 845 : 1998 (E)  |
| Kietumas, esant 40 % def., N                                    | 40-70   | 60-90   | 30-60   | 60-90   | 110-140 | 120-150 | ISO 2439: 1997 (E)  |
| Liekamoji deformacija, (50%, 22 h, 70 °C), %<br>ne daugiau kaip | 10      | 8       | 8       | 8       | 5       | 5       | ISO 1856 : 1980 (E) |
| Elastingumas, %<br>ne mažiau kaip                               | 47      | 55      | 55      | 55      | 50      | 55      | ISO 8307 : 1990 (E) |
| Spalva                                                          | gelsva  | balta   | žalsva  | melsva  | balta   | rausva  |                     |

| Rodiklio pavadinimas                                            | Rūšis   |               |         |         |           |          | Bandymo metodas     |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------|-----------|----------|---------------------|
|                                                                 | HR 3538 | HR 3737       | HR 4030 | HR 4037 | HR* 4250  | HR* 5050 |                     |
| Tankis, kg/m <sup>3</sup>                                       | 33-36   | 35-38         | 38-41   | 38-41   | 40-43     | 48-51    | ISO 845 : 1998 (E)  |
| Kietumas, esant 40 % def., N                                    | 140-170 | 125-155       | 110-140 | 140-170 | 170-210   | 170-210  | ISO 2439: 1997 (E)  |
| Liekamoji deformacija, (50%, 22 h, 70 °C), %<br>ne daugiau kaip | 6       | 5             | 5       | 5       | 5         | 5        | ISO 1856 : 1980 (E) |
| Elastingumas, %<br>ne mažiau kaip                               | 53      | 55            | 55      | 55      | 52        | 55       | ISO 8307 : 1990 (E) |
| Spalva                                                          | balta   | melsvai žalia | balta   | balta   | violetinė | abrikos. |                     |

\* HR4250 ir HR 5050 rūšys atitinka degumo standartų FMVSS 302, TB CAL 117 AI, DII reikalavimus

Atnaujinta 2010 m. gegužė 19 d.